

Sieblinie Nr. 2 AB16

Betonzusammensetzung

		Durchmesser (mm), Siebdurchgang (%)										
		0	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	31,5	63
Zuschlag		0	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	31,5	63
0/4 Sand, Teubl		0,0	9,0	22,2	35,2	54,0	74,5	95,6				
Anteil	25,0	0,0	2,3	5,6	8,8	13,5	18,6	23,9				
4/8 Kies 4/8 Teubl		0,0						23,8	94,6			
Anteil	40,0	0,0						9,5	37,8			
8/16 Kies 8/16		0,0							2,9	94,1		
Anteil	35,0	0,0							1,0	32,9		
Gesamt	100,0	0,0	2,3	5,6	8,8	13,5	18,6	33,4	63,9	97,9		

